

Baustofffeuchte in Gewichts %

Anzeige BF5	Zement- mörtel 1:3 Estrich	Kalk- mörtel	Natur Gips	Gips- Estrich	Holz Zement Estrich	Steinholz nach DIN	Poren- beton (Gasbeton)	Elastizell- Estrich	Anhydrid- Estrich	Beton 200kg/m ³ Zement	Beton 350kg/m ³ Zement	Beton 500kg/m ³ Zement	Asbest Zement Platten	Ardurapid Zement- Estrich	Synthe- tischer Gips	Gips- Putz (Rot- band)	Zement B 250 Körnung grob
2	1,51	0,67	0,58	0,49	6,48	11,49	2,99	1,72					5,98	0,68		0,45	0,60
5	1,52	0,89	0,80	0,68	6,64	11,55	3,20	1,74								0,75	1,15
10	1,55	1,05	1,07	0,69	6,87	11,70	3,94	1,78	0,26							1,20	1,57
15	1,78	1,12	1,27	0,71	7,08	11,85	4,81	1,97	0,27							1,30	1,93
20	1,99	1,19	1,45	0,74	7,28	11,99	5,64	2,14	0,28							1,35	2,20
25	2,14	1,30	1,64	0,79	7,48	12,09	6,42	2,29	0,30							1,40	2,45
30	2,20	1,48	1,68	0,87	7,69	12,18	7,22	2,43	0,34		1,53		8,23			1,45	2,68
35	2,27	1,70	2,10	0,96	7,91	12,26	8,11	2,61	0,38	1,11	1,57	1,81	8,51	1,10		1,50	2,90
40	2,30	1,94	2,36	1,06	8,14	12,36	9,14	2,85	0,40	1,16	1,66	1,96	9,00	1,16		1,56	3,12
45	2,35	2,16	2,62	1,16	8,38	12,47	10,31	3,14	0,43		1,75		9,86		26	1,65	3,35
50	2,43	2,34	2,88	1,25	8,62	12,59	11,62	3,44	0,44	1,32	1,82		10,52			1,75	3,56
55	2,53	2,45	3,15	1,34	8,86	12,72	13,08	3,74	0,46		1,88					1,85	3,76
60	2,64	2,53	3,43	1,45	9,11	12,86	14,81	4,03	0,54	1,42	1,92	2,12	11,72	1,43	30	2,00	3,98
65	2,75	2,62	3,78	1,55	9,37	13,02	17,13	4,41	0,65		1,96					2,25	4,15
70	2,85	2,81	4,28	1,65	9,66	13,21	20,68	4,48	0,71	1,50	1,99	2,20	12,50		32	2,45	4,36
75	2,96	3,24	5,06	1,70	10,01	13,51	26,64	5,36	0,82		2,02		13,10			2,80	4,60
80	3,17	4,11	6,38	1,82	10,54	13,95		5,99	0,99		2,06					3,50	4,90
85	3,65	5,66	8,19	2,23	11,38	14,55		6,77	1,25	1,62	2,12	2,32	14,02	1,62	35	6,40	5,30
90	4,69	12,99	11,10	3,21	13,01	15,72		7,63	2,21	1,75	2,35	2,35	15,65	1,65	37	15,60	6,10
95	6,74	17,38	19,40	3,43	17,79	19,47		8,19	4,82		2,85					30,00	7,50
100																	